



Technisches Datenblatt Nr.: **1150.2**
Produkt: POLYMAR® POLYFOAM 1,5
Artikel Nr.: 7865 5241

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC, PVC-Schaum	
zu Beschichtungsart	Schaumdicke, 1,5 mm	
Brennverhalten	DIN 4102: B1	
Gesamtgewicht	960 g/m ²	DIN 53352, EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2800 / 2700 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	320 / 280 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	15 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	- 10 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	>6 Note, Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit (1)	keine Risse keine Risse 100000 x	DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
 QM-071/3-08/00 VL/LB: