



Technisches Datenblatt Nr.: **1054.2**
Produkt: POLYMAR® POLYFOAM 3
Artikel Nr.: 7022 5241

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC, PVC-Schaum	
Ausrüstung	Vorderseite lackiert	
zu Beschichtungsart	Schaumdicke, 3 mm	
Brennverhalten	CERF Categoria 2, NFP 92507: M2	
Gesamtgewicht	1300 g/m²	DIN 53352, EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	3000 / 2800 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	300 / 300 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	15 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	- 10 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	>6 Note, Val.	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Wärmeübergangszahl (U-Wert)	4 W/m².K	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
QM-071/3-08/00 VL/LB: